

## باكى شيلد - ميديوم ٦٠٧١

### الوصف

ميديوم ٦٠٧١ دهان ذو جودة عالية للاستخدام الداخلي والخارجي مصنع من راتنجيات الأكرليك وحببيبات الكوارتز الكروية و حصوة بأحجام مترجة عالية الجودة تعطي شكل زخرفي مميز وصلب يستخدم علي الأسطح الخرسانية والأسمنتية ( التخشين العادي ) و الأسطح السابقة الدهان بالزيت العادي أو البلاستيك و الأسطح الخشبية و الجبس و المصيص بعد معالجتها بوجه تحضيري من سيلر ماني كما يستخدم في جميع الأسقف الداخلية و الخارجية والواجهات والأماكن القريبة من المياه المباشرة مثل الحدائق.



### المميزات

مقاومة عالية للعوامل الجوية و القلويات و الفطريات و العفن والبكتريا  
دهان ذو أساس أكرليك مطاطي مقاوم للتشققات و التتميلات  
تغطية عالية وقوة التصاق بالأسطح بدون تجهيز  
ذو مقاومة عالية للمياه وقابل للغسيل



### طريقة التنفيذ

ينظف السطح المراد التطبيق عليه جيدا من الأتربة و الشوائب و الزيوت ويفضل تطبيق وجه من سيلر ماني لغلق المسام و التأكد من التنظيف.  
يتم فرد المادة فوق السطح المراد تغطيته بواسطة البروة الصلب للحصول علي سمك ٣ - ٢,٥ مم حسب حجم الحصوة.  
يمشط التطبيق بواسطة البروة البلاستيك أو المالك بطريقة منتظمة للأعلى أو للأسفل رأسيا أو دائري أو عرضي لإحداث تجويف منتظم علي التشديد إلا يطول التجويف عن ٥ سم طولي أو عرضي مع ملاحظة عدم تدخل أكثر من ثلاثة تجاويف تداخلا ملحوظاً.  
في حالة توقف العمل يوضع شريط لاصق بعرض نهاية العمل الذي يتم الانتهاء منه ويخط مستقيم وعند استئناف العمل ينزع الشريط ويوضع علي طرف المساحة السابق تغطيتها مع مراعاة ترك مساحة ٥ مم من العمل الجديد بنفس الطريقة السابقة وذلك للمحافظة علي التجانس دون حدوث شروخ أو فواصل .



## Pachi sheild - Medium 6071

### Description:

Medium 6071 is a high quality paint for interior and exterior use made of acrylic resins and granules Spherical quartz and high-quality graded pebbles give a distinctive and solid decorative shape for use on surfaces Concrete, cement (ordinary roughing) and surfaces previously painted with ordinary oil or plastic, and Wooden, gypsum and plaster surfaces after treatment with a preparatory face of water-based sealer, as used In all internal and external ceilings, facades and places near direct water, such as gardens.

### Features :

High resistance to weather factors, alkalis, fungi, mold and bacteria  
Acrylic based rubber paint that is resistant to cracks and dents  
High coverage and adhesion to surfaces without preparation  
It is highly water-resistant and washable

### Recommended Use :

Clean the surface to be applied well from dust, impurities and oils, and it is preferable to apply a face of water-based sealer to close the pores and ensure cleaning. The material is spread over the surface to be covered by steel grommet to obtain a thickness of 2.5 - 3 mm, depending on the size of the gravel. The application is combed by the plastic trowel on a regular way up or down vertically, circularly or transversely to create a regular cavity, stressing that the cavity is not longer than 5 cm longitudinal or transverse, noting that no more than three cavities interfere significantly. incase working on , it is recommended to put an adhesive tape with the width of the end of the work that is being completed and in a straight line. When work is resumed, the tape is removed and placed on the edge of the area previously covered, taking into account leaving an area of 5 mm of the new work in the same way as before, in order to maintain homogeneity without the occurrence of cracks or breaks.

## أدوات الاستخدام

البروة الصلبة أو مالك



## Application Tools

PLASTERING TROWEL

### زمن الجفاف



### Drying Time

جفاف سطحي ١:٣ ساعة

1 : 3 hrs Surface dry

زمن إعادة الدهان ٣ ساعات

Repainting Time : 3 Hrs

### الصلاحية



### Expiry

٢٤ شهر

24 Months

### شروط التخزين



### Storage

بعيداً عن أشعة الشمس

Away from sunlight

### التخفيف



### Dilution

ماء الصنبور

Tap water up

### معدل الفرد



### Coverage

١/٢ الى الكيلو لكل متر مربع للناعم و

1/2 to 1/2 kilo per square meter for fine and coarse, according to the thickness of the quartz used

الخشن حسب سمك الكوارتز المستخدم.

### Technical Data :

### الخواص الفنية:

اللون / اللمعة	: ابيض و ملون حسب كارتلة الألوان / مط
الكثافة الجافة	: ١,٧ كجم / لتر
نسبة المواد الصلبة	: ٧٨ ٪ بالوزن
معدل اللزوجة	: ١٠ - ١٠٠ وحدة جم / سم
معدل الفرد	: ٣,٥٠ - ٣ كجم / م٢ بسمك ٣ مم
زمن الجفاف	: سطحي ١ ساعة - كلي ٣ ساعات
زمن إعادة الدهان	: ٣ ساعات حد أدنى



أنتج طبقاً للمواصفه الفنية لشركة العبور للبويات و الصناعات الكيماوية

تنفيذاً للقرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦