

**بطانة بولى يوريثان ١٠٧٥٨**

الوصف:	بطانة بولى يوريثان ذو مكونين عالية الجودة مصنعة من أجود أنواع راتنجات الإكريليك.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إنسيابى و سهل الإستخدام.</li> <li>• قوة إلتصاق عالية.</li> <li>• سريع الجفاف.</li> <li>• مقاومة عالية للكىماويات .</li> </ul>
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم بكفاءة لتجهيز الأسطح الخشبية و الضيبر قبل دهانها بالبويات النهائية بأنواعها المختلفة.</li> </ul>
اللون:	متوفر باللون الأبيض / الرمادى / البنى.
المظهر النهائى:	مط.
الكثافة النوعية:	١,٢٨ - ١,٣٠ جرام / سم <sup>٣</sup>
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٤٦ % (للألوان الخفيفة).
نسبة المواد الصلبة بالوزن:	٦٣ %.
معدل الفرد نظرياً:	٥ - ٦ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سمك الفليم جاف:	٤٥ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ١ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠٪ رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠٪ رطوبة نسبية).</li> </ul>
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠٪ رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم ١٠٧٢٢.
المصلب المستخدم:	مصلب باكين ١٠٨ أو ١٠٤.
المصلب المستخدم:	١٠٠ (برايمر): ١٠ (مصلب) وزناً.
نسبة الخلط:	٤ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م <sup>٠</sup> و ٦٠٪ رطوبة نسبية).
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش اللاهوائى: بدون مخفف.</li> <li>• فتحة الرش: ٠,١٩ - ٠,٢٤ بوصة - ضغط الرش: ٢٠٠ بار</li> <li>• مسدس الرش الهوائى:</li> <li>• فتحة الرش: ١,٨ - ٢ مم - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار</li> </ul>
تجهيز السطح:	• يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحوم.