

باكين ٢٢٥

الوصف:	برايمر مط موزرة للحريق مصنع من أجود أنواع الأكريليك و المخضبات المناسبة .
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • قوة التصاق عالية للأسطح الحديدية و الخرسانية. • مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة. • تخفف بالماء. • صديق للبيئة. • إنسيابي و سهل الإستخدام.
أوجة الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم كبادئ قبل دهان منتج باكين ٢٢٦ المؤخر للحريق. • يستخدم على الأسطح الخشبية و الحديدية و الخرسانية.
اللون:	متوفر باللون الابيض.
المظهر النهائي:	مطفى.
الكثافة النوعية:	١,٤ ± ٠,١ جم / سم ^٢
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٤٥ %.
معدل الفرد نظريا:	٦ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (اثناء الدهان):	١١٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٥٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحي: ١ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ٣ - ٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٣ - ٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	يخفف بالماء بنسبة ٥ - ١٠ %.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • الفرشاة او الرولة. • مسدس الرش الهوائى او اللاهوائى.
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن يكون السطح جاف و خالى من الشوائب. • و يجب ألا تقل سمك طبقة الدهان من الصنف باكين ٢٢٥ عن ٤٠٠ ميكرون جاف.