

باكين ٢٢٦

الوصف:	دهان نهائى مط مؤخر للحريق مصنع من أجود أنواع الأكريليك و المخضبات المناسبة .
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • مقاوم للقلويات. • قابل للغسيل. • مقاوم للتجيير. • عديم الرائحة و صديق للبيئة. • قوة التصاق عالية للأسطح الحديدية و الخرسانية. • مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة. • يخفف بالماء. • يعمل على تأخير انتشار الحريق و تأثير اللهب و درجة الحرارة.
أوجه الإستخدام:	• يستخدم على الأسطح الخرسانية و الحديدية و الخشبية المختلفة .
اللون:	متوفر بجميع الألوان.
المظهر النهائى:	مطفى.
الكثافة النوعية:	١,٣ ± ٠,١ جم / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٥٠ %.
معدل الفرد نظريا:	٤ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ١٠٠ ميكرون).
سماك الفليم (اثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سماك الفليم جاف:	٥٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: نصف ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ساعة واحدة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠ % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٣ - ٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	يخفف بالماء بنسبة ٥ - ١٠ %.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش الهوائى و اللاهوائى. • الفرشاة او الرولة.
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن يكون السطح جاف و خال من الشوائب و أن يكون مدهون بطبقات من البادئ باكين ٢٢٥ بسمك جاف ٤٠٠ ميكرون و الا تقل سمك طبقات الدهان من الصنف باكين ٢٢٦ عند ٦٠٠ ميكرون.