

بوية ديروزول ٣٦٢٢

الوصف:	بوية ديروزول عالية الجودة سريعة الجفاف مصنعة من أجود أنواع الراتنجات الصناعية و المخضبات
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سريعة الجفاف بمعدلات عالية</li> <li>• إنسيابي و سهل الإستخدام</li> <li>• يعطى درجة عالية من اللمعة</li> <li>• مقاومة عالية للاحتكاك</li> <li>• يعطى شكل ديكورى جميل</li> <li>• يصلح للاستخدام الداخلى و الخارجى</li> <li>• يتحمل درجات الحرارة العالية حتى ٢٥٠ م.</li> </ul>
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم كدهان داخلى و خارجى للأسطح الحديدية و غيرها من الأسطح المختلفة.</li> </ul>
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة الوان باكين).
المظهر النهائى:	شديد اللمعة.
الكثافة النوعية:	١,٢ ± ٠,١ جم / سم <sup>٣</sup>
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٥٨ % (تقريباً).
معدل الفرد نظريا:	٩ - ١٠ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ٤٠ ميكرون).
سمك الفليم (اثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٥٨ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ١٠ - ٢٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ٣٠ - ٦٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> </ul>
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
الصلاحيّة:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم ١٠١٥٢.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش الهوائى:</li> <li>• فتحة الرش: ٢ - ٣ مم</li> <li>• الفرشاة او الرولة (للمساحات الصغيرة).</li> <li>• ضغط الرش: ٣ بار</li> </ul>
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات و ان يكون مدهون بالبادئ المناسب.</li> </ul>