

**دهان ايبوكسى مائى ١٠٥٦ + مصلب ١٠٥٧**

الوصف:	دهان ايبوكسى على الجودة ذو مكونين مصنع من أجود أنواع الإيبوكسيات.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مقاومة لنمو الطحالب و الفطريات.</li> <li>• مقاومة عالية للاحتكاك.</li> <li>• يعطي مرونة عالية و قوة إتصاق.</li> </ul>
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم في مصانع الأغذية و المستشفيات.</li> <li>• يستخدم داخل المطابع و الجراجات.</li> <li>• يستخدم للعزل داخل الحمامات.</li> </ul>
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين).
المظهر النهائى:	نصف لامع.
الكثافة النوعية:	١,١٦ ± ٠,١ جم / سم <sup>٣</sup>
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٣٧ % (تقريباً).
نسبة المواد الصلبة بالوزن:	٥٢ % (تقريباً).
معدل الفرد نظريا:	٥ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ٦٠ ميكرون).
سك الفليم (اثناء الدهان):	١٤٧ ميكرون.
سك الفيلم جاف:	٦٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ٩ - ١٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ٢٤ ساعة.</li> </ul>
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ماء الحنفية.
المصلب المستخدم:	مصلب باكين رقم ١٠٥٧.
نسبة الخلط:	وزناً: ١ (دهان): ١ (مصلب).
صلاحية الكمية المخلوطة:	١ - ٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش اللاهوائى: من ٥ - ١٠ % مخفف.</li> <li>• فتحة الرش: ٠,٠٢ - ٠,٢٥</li> <li>• ضغط الرش: ٢٠٠ - ٢٥٠ بار</li> <li>• مسدس الرش الهوائى: من ٥ - ١٠ % مخفف.</li> <li>• فتحة الرش: ١,٨ - ٢ مم</li> <li>• ضغط الرش: ٣ - ٤ بار</li> <li>• الفرشاة او الرولة: (للمساحات الصغيرة).</li> </ul>
تجهيز السطح:	يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات و ان يكون مدهون بالبادئ المناسب.